



TECHNICAL DATA SHEET  
ID Product Code 080  
Rev. 01/2020

# ANTIQUA

Idrorepellente a base acqua per mattoni e cemento.

Impregnante trasparente a base acqua per la protezione di edifici e facciate in mattoni e cemento contro la penetrazione di acqua, pioggia, agenti atmosferici. ANTIQUA permette la traspirazione del materiale, penetra in profondità, non cambia il colore originale della superficie trattata. Non crea alcun film, ma catalizza nel materiale dando una protezione molto efficace. Le prove effettuate in laboratori dimostrano buona resistenza ai raggi UV. ANTIQUA impedisce la formazione di muffe.

## Istruzioni d'uso

Preparazione del supporto: la superficie deve essere asciutta e pulita; possibilmente macchie, muffe e incrostazioni varie devono essere rimosse, altrimenti la loro successiva rimozione risulterebbe difficile. Applicazione: pennello, rullo, vello spandicera, straccio. È consigliata, laddove sia possibile, l'applicazione a pennello in quanto consente una migliore penetrazione del protettivo. Per l'impiego, applicare ANTIQUA con un pennello, esercitando una leggera pressione per farlo penetrare bene in fessure, angoli e cavità. L'applicazione deve avvenire bagnato su bagnato sino a completa saturazione del materiale. Nel caso di eccesso del prodotto, lo stesso può essere rimosso frizionando con un panno asciutto oppure imbevuto di ANTIQUA. Durante l'applicazione e successiva asciugatura, la temperatura del supporto deve essere compresa tra 10 e 30°C.

## Consigli per l'applicazione

Si consiglia di applicare il prodotto sino a completa saturazione del materiale.  
Non diluire il prodotto con altri solventi o acqua in quanto il preparato è pronto per l'uso.  
Il materiale da trattare deve essere asciutto.  
Una volta trattato, il materiale deve essere lasciato asciugare per 24 ore affinché avvenga la completa asciugatura.  
Prima dell'uso leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta



## Caratteristiche chimiche

Aspetto	Liquido
Colore	Trasparente
Odore	Caratteristico
Peso specifico a 20° C	1,00±0,02
Solubilità in acqua	Solubile ad ogni rapporto
pH	11,00 ± 0,02
Tempo asciugatura a 20°C (68°F)	15-30 minuti*
Asciugatura completa	24 ore*
Risclasio sostanze pericolose	vedi sds
Stoccaggio	24 mesi nell'imballo originale a 20°C lontano da fonti di calore, umidità, luce del sole
*valori indicativi in dipendenza dalla natura del materiale e dalle condizioni ambientali	

## Mantenimento

Per il mantenimento del materiale consigliamo l'uso del nostro detergente LEM-3, diluito in acqua a seconda dello sporco da rimuovere, senza utilizzare abrasivi. Il trattamento ha una durata variabile, che dipende dalle condizioni atmosferiche e dal logoramento a cui il materiale è sottoposto. Se necessario, è possibile riapplicare ANTIAQUA sopra una precedente applicazione,

## Procedure di sicurezza

Oltre alla buona pratica lavorativa, preghiamo consultare le schede di sicurezza CE ed attenersi alla regolamentazione sulle leggi che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

La scheda di sicurezza è disponibile nel nostro sito web [www.primaxbuild.it](http://www.primaxbuild.it)

## Marchio e origine del prodotto

PRIMAX® è un marchio registrato dalla società Bellinzoni srl. La legge considera un marchio come una forma di proprietà ed il cui abuso, come tale, può essere perseguito per legge. Bellinzoni Srl dichiara che ANTIAQUA è prodotto in Italia.

Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e presso qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche. La casa si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo scheda, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. Le foto riprodotte sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.



### Superfici d'applicazione

Mattoni, Cemento, Gesso.



### Utensili per l'applicazione

Spazzola, Rullo, Panno, Mop, Vello spandicera.



### Resa approssimativa del prodotto

Per la protezione di mattoni e cemento, con un litro di prodotto si possono trattare circa 10/15 m<sup>2</sup>.



### Stoccaggio

24 mesi nell'imballo originale a 20°C lontano da fonti di calore, umidità, luce del sole.



### Confezione

5 lt  
25 lt

I barattoli sono in Polietilene Alta Densità (HDPE) dopo l'uso dovranno pertanto essere riciclati a seconda delle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti. Gli imballi sono omologati secondo le direttive U.N. per la sicurezza del trasporto via terra (ADR) e via mare (IMO), per il trasporto via aerea fare riferimento alla normativa vigente (IATA). Per ulteriori informazioni riguardo il trasporto controllare alle schede di sicurezza.